

Interfine 878

Polisiloxano Acrílico

 **International**
Protective Coatings

WORLD WIDE PRODUCT RANGE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um acabamento de alta performance, de dois componentes e alto sólidos isento de isocianato, que atende às legislações de VOC atuais e fornece um tempo de vida útil prolongado até a primeira manutenção quando utilizado como parte de um sistema anticorrosivo de alta performance. O Interfine 878 oferece uma maior retenção de cor e brilho além de proporcionar uma maior resistência ao intemperismo e a degradação quando comparado aos revestimentos convencionais típicos de poliuretano acrílico e de acrílico catalisado.

USO RECOMENDADO

O Interfine 878 é um acabamento resistente e durável destinado para aplicação sobre superfícies preparadas com primer, apresenta boa flexibilidade e resistência à abrasão, o que proporciona boa proteção contra derramamentos e respingos de uma grande variedade de substâncias químicas, como ácidos, álcalis, solventes e soluções salinas. É adequado à aplicação por pistola e rolo, em situações de aplicação em novas construções de fábrica e manutenção de unidade, e representa uma solução ideal para situações em que a legislação proíbe o uso de isocianatos ou restringe os níveis de emissão de solventes.

Para utilização em setores do mercado onde o alto padrão estético e visual sejam requeridos. Esses setores incluem construções de aço de alto desempenho, como estádios esportivos, pontes, plataformas off-shore, reservatórios FPSO, instalações químicas e petroquímicas, fabricas de papel e celulose setor de energia, além de estruturas de aço industriais e comerciais em geral nas quais a estética seja importante.

INFORMAÇÃO PRÁTICA INTERFINE 878

Cor	Ampla gama de cores através do sistema Chromascan
Brilho	Alto brilho
Volume de Sólidos	72%
Espessura	50-75 micrometros (2-3 mils) seco, equivalente a 69-104 micrometros (2,8-4,2 mils) úmido
Rendimento Teórico	12 m ² /litro (60 micrometros d.f.s. e sólidos/volume teórico) 481 sq.ft/US gallon (2,4 mils e.f.s. e sólidos/volume teórico)
Rendimento Prático	Permite fatores de perda apropriados
Método de Aplicação	Pistola "Airless", Pistola Convencional, Rolo
Tempo de Secagem	

Temperatura	Ao toque	Completa	Intervalo de Repintura com os produtos recomendados	
			Mínimo	Máximo
5°C (41°F)	6 horas	8 horas	8 horas	Prolongado ¹
15°C (59°F)	4.5 horas	6 horas	6 horas	Prolongado ¹
25°C (77°F)	3 horas	4 horas	4 horas	Prolongado ¹
40°C (104°F)	1.5 horas	2.5 horas	2.5 horas	Prolongado ¹

¹ * Veja Definições e Abreviações

Os tempos de secagem informados foram determinados com base na temperatura medida e unidade relativa de 50%. Os intervalos de reaplicação para primers e intermediários recomendados variam de acordo com o primer/intermediário real utilizado. Consulte a seção Compatibilidade do sistema.

DADOS REGULAMENTARES

Ponto de Fulgor	Base (Parte A) 34°C (93°F)	A/C (Parte B) 55°C (131°F)	Misturado 35°C (95°F)
Peso do Produto	1,4 kg/l (11,7 lb/gal)		
VOC	246 g/l (2,05 lb/gal)	UK-PG6/23(04), Apêndice 3	
	2,05 lb/gal (246 g/l)	USA-EPA Method 24	
	260 g/l, 192 g/kg	EU Solvent Emissions Directive (Diretiva de Emissões de Solventes da União Européia) (Council Directive 1999/13/EC)	

Consulte a seção Características do Produto



Ecotech é uma iniciativa da International Protective Coatings, líder mundial em tecnologia de revestimento, para promover o uso de produtos menos agressivos ao meio-ambiente em todo o globo.

Interfine 878

Polisiloxano Acrílico

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Todas as superfícies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. Antes de aplicar a tinta, as superfícies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Superfícies com primer

O Interfine 878 deve sempre ser aplicado sobre um sistema de revestimento anticorrosivo recomendado. A superfície com primer deve estar seca e isenta de qualquer contaminação, e o Interfine 878 deve ser aplicado dentro dos intervalos de repintura especificados (consulte neste Boletim Técnico os dados do produto pertinente).

As áreas defeituosas, danificadas, etc. devem ser preparadas até obter o padrão especificado (p.ex., Sa2½ (ISO 8501:1988) ou SSPC SP6, Jateamento Abrasivo, ou SSPC SP11, Limpeza com Esmeril) e os defeitos preenchidos com primer antes da aplicação do Interfine 878.

APLICAÇÃO

Mistura	O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre uma unidade completa nas proporções fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada, ela deve ser utilizada dentro do prazo de vida útil da mistura especificado.			
	(1)	Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecânico/pneumático.		
	(2)	Juntar o conteúdo total do Agente de Cura (Parte B) à Base (Parte A) e misturar completamente com um agitador pneumático.		
Proporção da Mistura	5 parte(s) : 1 parte(s) por volume			
Vida Útil da Mistura	5°C (41°F) 3,5 horas	15°C (59°F) 2,5 horas	25°C (77°F) 2 horas	40°C (104°F) 1,5 horas
Pistola “Airless”	Recomendado	Bicos 0,28-0,43 mm (11-17 thou). Pressão total de saída do fluido no bico de pulverização não inferior 155 kg/cm ² (2204 p.s.i.).		
Pistola Convencional	Recomendado	Pistola DeVilbiss MBC ou JGA Capa do Ar 704 ou 765 Bico de Fluido E		
Trincha	Adequado - apenas para pequenas áreas	Podem ser alcançados valores de 25-50 micrometros (1,0-2,0 mils)		
Rolo	Adequado	Podem ser alcançados valores de 50-75 micrometros (2,0-3,0 mils)		
Diluyente	International GTA007	Não diluir mais do que o permitido pela legislação ambiental local		
Solvente de Limpeza	International GTA007			
Interrupções do Trabalho	Não deixe que o material permaneça em mangueiras, pistolas ou equipamentos de pulverização. Elimine completamente os resíduos de todos os equipamentos com o International GTA007. Quando as unidades de pintura estiverem misturadas, não deverão ser lacradas, e é aconselhável que, após interrupções prolongadas, o trabalho recomece com unidades recém-misturadas.			
Limpeza	Limpar todo o equipamento com International GTA007, imediatamente após a utilização. Constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza irá depender da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.			
	Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser descartados de acordo com os regulamentos/legislação regionais apropriados.			

Interfine 878

Polisiloxano Acrílico

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A tecnologia utilizada no Interfine 878 é protegida por patente registrada (US 6,281,321 e EP 0 941290).

O brilho e acabamento superficial dependem do método de aplicação. Sempre que possível, evite utilizar mais de um método de aplicação.

A aplicação por pulverização com ar convencional permite obter melhores resultados em termos de brilho e aparência.

Durante a aplicação por trincha e rolo, e, no caso de algumas cores, podem ser necessárias duas camadas do Interfine 878 para garantir uma cobertura uniforme, especialmente quando o Interfine 878 é aplicado sobre camadas inferiores escuras e durante o uso de determinadas cores brilhantes livres de chumbo, como amarelo e laranja. A melhor prática é usar um revestimento intermediário de cor compatível ou anticorrosivo sob o Interfine 878.

Este produto só deve ser diluído com diluente International recomendado. O uso de diluentes especialmente os que contêm álcoois e cetonas, pode afetar seriamente o mecanismo de cura do revestimento.

Os tempos de vida útil do produto não devem ser ultrapassados, mesmo que o material, possa ainda estar líquido e parecer utilizável. É uma boa prática de trabalho iniciar a aplicação com unidades de material completamente fechadas. Devido à sensibilidade à umidade com unidades parcialmente cheias do componente de agente de cura, existe o perigo de reação com a umidade atmosférica que pode afetar negativamente o desempenho da película de revestimento final.

A temperatura de superfície deve estar no mínimo 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Quando aplicar Interfine 878 em espaços confinados, certifique-se de que há ventilação adequada.

É necessário tomar cuidado ao aplicar com pistola diversas camadas do Interfine 878 para garantir a aplicação de uma película úmida contínua e permitir uma coalescência satisfatória. Falhas na aplicação podem prejudicar a aparência e o desempenho.

A cura do Interfine 878 será satisfatória em umidades relativas entre 40% e 85%. A cura será mais lenta em condições de pouca umidade e mais rápida em condições de alta umidade.

A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num acabamento fosco e num filme de qualidade inferior.

Quando se repinta superfícies desgastadas por intempéries ou envelhecimento, deve-se estar seguro de que estas estejam completamente limpas para remover toda contaminação superficial como óleo, graxa, cristais de sal e fumaça do trânsito antes da aplicação de mais uma demão de Interfine 878.

O contato prematuro com água parada irá causar mudança da cor, especialmente as cores escuras e a temperaturas baixas.

Este produto não é recomendado para uso em condições de imersão contínua.

Quando a probabilidade de ocorrência de respingos químicos ou de solvente prolongados for alta, entre em contato com a International Protective Coatings para obter informações referentes à adequabilidade.

Nota: Os valores de VOC citados são baseados em valores máximos possíveis para o produto levando-se em consideração variações devido à diferenças de cores e tolerâncias de fabricação.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irão formar parte do filme durante as condições de cura ambientais normais, também irão afetar os valores de VOC determinados utilizando o Método EPA 24.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

O Interfine 878 pode ser aplicado sobre uma variedade limitada de intermediários.

Os intervalos máximos absolutos de reaplicação com o Interfine 878 variam de acordo com o primer/intermediário. A planilha de dados relevante do primer/intermediário e Procedimentos de Trabalho Recomendados do Interfine 878 devem ser consultados antes do uso.

Os intermediários adequados são:

Intercure 200	Interseal 670HS
Intercure 200HS	Interzone 505
Intergard 475HS	Interzone 954
Interplus 356	

Para obter informações sobre outros primers/intermediários, consulte a International Protective Coatings.

Interfine 878

Polisiloxano Acrílico

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informações adicionais relacionadas com os padrões, termos e abreviações da indústria usados no Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponíveis em www.international-pc.com:

- Definições e Abreviaturas
- Preparação da Superfície
- Aplicação da Tinta
- Cobertura Teórica e Prática
- Procedimentos de Trabalho com Interfine 878

Existem à disposição, mediante pedido, cópias individuais destas seções de informação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas neste Boletim Técnico na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto (FISPQ) que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Ambientais pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção individual apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

Unidade de 20 litros	Interfine 878 Base	16,67 litros em recipiente de 20 litros
	Interfine 878 Agente de Cura	3,33 litros em recipiente de 5 litros
Unidade de 5 galões	Interfine 878 Base	4,17 galões num recipiente de 5 galões
	Interfine 878 Agente de Cura	0,83 galões num recipiente de 1 galões

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE

Nº do despacho U.N. 1263

Unidade de 20 litros	25,4 kg (56 lb) Base (Parte A)
	3,7 kg (8,2 lb) Agente de Cura (Parte B)
Unidade de 5 galões	24,8 kg (54,7 lb) Base (Parte A)
	3,5 kg (7,7 lb) Agente de Cura (Parte B)

ARMAZENAMENTO

Prazo de Armazenamento 12 meses a 25°C (77°F) Armazenar em condições secas, à sombra e afastado de fontes de calor e de ignição.

Nota importante

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação. Qualquer pessoa que use o produto sem previamente nos consultar sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, fá-lo de sua própria conta e risco e não poderemos aceitar qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto, nem por perdas ou danos (exceto morte ou ferimentos resultantes de negligência nossa) resultantes de tal uso.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos. 29/11/2006

Copyright © International Paint Ltd.

 International e todos os nomes de produtos mencionados nessa publicação são marcas registradas ou licenciadas da Akzo Nobel.

www.international-pc.com