

Ficha Técnica



Premier Molding Compound

Mastique de Moldagem e Preenchimento

Descrição

Premier Molding Compound é um mastique aplicado a frio a base de petrolato contendo cargas inertes de silício e fibras vegetais.

Usos

Usado para selar, preencher e calafetar quando se deseja um mastique impermeável. Pode ser usado para nivelar base de tanques e superfícies irregulares. É aplicado antes da utilização da fita e geralmente usado em conjunto com os primers.

Características

- Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
- Excelentes propriedades de selagem;
- Inerte e estável ao meio ambiente;
- Adere em metais, PVC, polietileno e concreto;
- Não contém solventes;
- Fácil aplicação em temperaturas baixas e tropicais.

Aplicação

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar uma película fina uniforme do primer apropriado para o tipo de superfície. Moldar o mastique em torno do acessório de forma a nivelar as superfícies irregulares, para que ocorra uma perfeita aplicação da fita anticorrosiva.

TUBOLIT

Premier Molding Compound

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Peso específico	1,39 g/m ³
Peso de fulgor	> 180 °C
Temperatura máxima de serviço	90 °C
Embalagem	caixa contendo 6 blocos de 3 Kg
Dimensões do bloco	38mm x 178mm x 356mm

QUANTIDADE ESTIMADA			
Diâmetro da Tubulação Pol.	Flanges Kg	Válvulas Kg	Acoplamentos Kg
4	3,15	9,45	8,1
6	4,05	12,15	9,9
8	4,95	14,85	13,5
10	6,3	18,9	17,1
12	7,2	21,6	20,7
14	8,16	24,3	23,6
16	9	27	25,2
18	10,8	32,4	29,7
20	11,7	35,1	32,6
24	13,5	40,5	39
30	18	54	41,2



REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.