

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Sistema epóxi de revestimento de tanques, de dois componentes e altos sólidos por volume.

**USO RECOMENDADO**

Envioline 125LV é um sistema epóxi para revestimento de tanques, tecnicamente avançado e que oferece melhor performance:

- Resistência a gasolina, gásóleo e etanol.
- Excelente resistência ao impacto e a abrasão.
- Boa resistência à temperatura em imersão (óleo cru até 60°C (140°F)).
- Baixo VOC.
- Aplicação em demão única.
- Cura rápida (Pode ser colocado em serviço em 24 horas a 25°C (77°F)).
- Atende aos requisitos da Norma AWWA C-210-07.

O campo de aplicação inclui o revestimento de aço e concreto nas indústrias de petróleo e gás, químicas, mineração e águas. Envioline 125LV é tipicamente usado nas seguintes instalações: tanques de armazenamento de petróleo bruto, pavimentos, contenção secundária e como revestimento interno e externo para tubulações enterradas.

**INFORMAÇÃO PRÁTICA ENVIROLINE 125LV**

<b>Cor</b>	Disponível em uma limitada gama de cores			
<b>Brilho</b>	Não aplicável			
<b>Volume de Sólidos</b>	96% ± 2%			
<b>Espessura</b>	Para utilização em paredes 300-400 microns (12-16 mils) seco, equivalente a 313-417 microns (12,5-16,7 mils) úmido			
	Para utilização em fundos: 500-1000 microns (20-40 mils) seco, equivalente a 521-1042 microns (20,8-41,7 mils) úmido			
<b>Rendimento Teórico</b>	1,30 m <sup>2</sup> /litro para uma espessura de filme seco de 750 microns e para o volume de sólidos mencionado. 51 sq.ft/galão US para uma espessura de filme seco de 30 mils e para o volume de sólidos mencionado.			
<b>Rendimento Prático</b>	Considerar os fatores de perda apropriados			
<b>Método de Aplicação</b>	Pistola "Airless", Pistola airless de dupla alimentação			
<b>Tempo de Secagem</b>				

Temperatura	Ao toque	Completa	Intervalo de repintura com os produtos recomendados	
			Mínimo	Máximo
25°C (77°F)	4 horas	5 horas <sup>1</sup>	3 horas	6 horas <sup>2</sup>

<sup>1</sup> O revestimento atingiu uma dureza suficiente para permitir a manipulação. Recomenda-se uma dureza de 75-80 Shore D, para colocar o tanque de novo em serviço.

<sup>2</sup> Se for ultrapassado o tempo de repintura máximo, é necessário lixar completamente a superfície do revestimento com uma lixa de grão grosso.

**DADOS REGULAMENTARES**

<b>Ponto de Fulgor</b>	Misturado 66°C (151°F)	
<b>Peso Específico</b>	1,46 kg/l (12,2 lb/gal)	
<b>VOC</b>	0.40 lb/gal (48 g/lit) 66 g/kg	EPA Método 24 Directiva EU sobre Emissões de Solventes (Directiva do Conselho 1999/13/EC)

Consulte a seção de Características do Produto.

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE**

Todas as superfícies a revestir devem ser limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. Antes de aplicar a tinta, todas as superfícies devem ser avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Onde necessário, remover os resíduos de soldagem e eliminar cordões de soldas e arestas.

Os óleos ou gorduras devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

**Jateamento Abrasivo**

Para obter um melhor comportamento, Enviroline 125LV deve ser aplicado sobre superfícies preparadas por jato abrasivo ao grau Sa3 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP5. Onde Enviroline 125LV não seja indicado para condições de alta temperatura e/ou em serviço agressivo, pode aceitar-se uma preparação ao grau Sa21/2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Para mais informações, consulte a International Protective Coatings.

Recomenda-se um perfil angular superficial de 75-125 microns (3-5 mils).

Enviroline 125LV deve ser aplicado antes de ocorrer oxidação da superfície. Se ocorrer oxidação, toda a área oxidada deve ser decapada de acordo com as normas especificadas acima

Defeitos superficiais revelados pelo processo de decapagem devem ser esmerilados, preenchidos, ou tratados de maneira apropriada.

O método preferencial para manter o grau de decapagem é por desumidificação. Como alternativa, pode-se utilizar um primer de espera aprovado.

**Superfícies de Concreto**

Consulte a International Protective Coatings para obter recomendações específicas.

**APLICAÇÃO**

<b>Mistura</b>	O material é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. As unidades completas devem ser guardadas, misturadas e aplicadas de acordo com os Procedimentos de Aplicação da Enviroline	
<b>Proporção da Mistura</b>	2 parte(s) : 1 parte(s) em volume	
<b>Vida Útil da Mistura</b>	25°C (77°F) 41 minutos	40°C (104°F) 15 minutos
<b>Pistola airless de dupla alimentação</b>	Recomendado	Para mais informações consulte os Procedimentos de Aplicação da Enviroline
<b>Pistola "Airless"</b>	Apropriado	Para mais informações consulte os Procedimentos de Aplicação da Enviroline
<b>Pistola Convencional (Pote pressão)</b>	Não apropriado	
<b>Trincha</b>	Apropriado	Pode utilizar-se em demão de retoques em áreas pequenas ou em demão de reforço em soldas e quinas.
<b>Diluyente</b>	Normalmente, não é necessário	Para mais informações consulte os Procedimentos de Aplicação da Enviroline
<b>Diluyente de Limpeza</b>	International GTA 203	
<b>Interrupções do Trabalho</b>	Não deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA 203. Após a mistura, a unidade deve ser usada totalmente e, em casos de interrupções de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinício do mesmo com unidades recentemente misturadas.	
<b>Limpeza</b>	Não deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA 203. Após a mistura, a unidade deve ser usada totalmente e, em casos de interrupções de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinício do mesmo com unidades recentemente misturadas.  Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser depositados de acordo com os regulamentos/legislação regionais apropriados	

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Antes da utilização, devem ser consultados os Procedimentos de Aplicação de Envioline.

Este boletim técnico fornece informações gerais sobre a utilização do Envioline 125LV. Os requisitos de um projeto específico dependerão do tipo de utilização final e das condições de operação do tanque ou depósito. Consulte sempre a International Protective Coatings para confirmar que Envioline 125LV é apropriado para estar em contato com o produto que será armazenado.

Deve ser seguida, a todo o momento, a especificação detalhada de aplicação fornecida pela International Protective Coatings.

Stripe coating é uma parte essencial de uma boa prática de trabalho e deve fazer parte de qualquer especificação de pintura para tanques.

Em aço altamente corroído ou poroso, aplicar a pistola aproximadamente 50% da espessura do filme requerido e, imediatamente, passar um rolo de pelo curto para introduzir o material no interior das áreas corroídas.

Para aplicação com pistola airless, conseguem-se os melhores resultados quando se aquece cada componente do produto, antes da aplicação, até aos 35-37°C (95-100°F).

A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Utilize a tabela abaixo para as condições de temperatura preferencial. Para além destas condições deve manter-se uma ventilação adequada durante todo o processo de cura.

	Temperatura do Substrato	Temperatura do Ar
<b>Preferência</b>	21-49°C (70-120°F)	21-38°C (70-100°F)
<b>Mínima</b>	13°C (60°F)	13°C (60°F)

Depois que o sistema de revestimento ter sido curado completamente, a espessura do filme seco deve ser medida utilizando um medidor magnético não destrutivo adequado, para verificar a espessura mínima aplicada. O sistema de revestimento deve estar isento de poros e falhas de pintura. O revestimento curado deve estar essencialmente isento de escorrimentos, marcas de passagem, pingos, inclusões ou outros defeitos. Devem-se corrigir todas as deficiências e defeitos. As áreas reparadas devem ser testadas novamente e deixadas a curar, como especificado, antes de colocar em serviço o revestimento acabado.

Uma pós cura não é necessária para a maioria das aplicações, mas Envioline 125LV pode ser pós curado para uma cura mais rápida ou para aumentar a resistência química em ambientes extremamente agressivos. Para obter uma resistência máxima fazer uma pós cura durante um mínimo de 2 horas a 121°C (250°F) ou 6-8 horas a 66°C (150°F).

A resistência máxima de Envioline 125LV à temperatura contínua seca é de 149°C (300°F).

Este produto cumpre com os requisitos da Norma AWWA C210-07.

Nota: Os valores de VOC indicados são os máximos possíveis para o produto, tendo em consideração as variações devido a diferenças de cor e as tolerâncias normais de fabricação.

Os aditivos reativos de baixo peso molecular, os quais fazem parte da película de tinta durante as condições normais de cura, também afetarão os valores de VOC quando estes são determinados pela norma EPA Método 24.

**SISTEMAS COMPATÍVEIS**

Envioline 125LV deve ser sempre aplicado sobre substratos corretamente preparados. Quando for necessário um primer, como parte da especificação de pintura, consulte a International Protective Coatings para obter informação específica.

Envioline 125LV é um sistema de demão única. Só pode ser repintado por ele mesmo se forem necessárias demãos de reforço ou de retoques.

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

Informações adicionais relacionadas com os padrões, termos e abreviações da indústria usados no Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponíveis em [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definições e Abreviaturas
- Preparação de Superfície
- Aplicação da Tinta
- Rendimentos Teóricos e Práticos
- Procedimentos de Aplicação de Envioline

Existem à disposição, mediante pedido, cópias individuais destas seções de informação.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

Este produto destina-se a ser aplicado apenas por profissionais em situações industriais. Todos os trabalhos que envolvam a aplicação e utilização deste produto deverão ser executados em obediência de todas as normas, regulamentos e legislações nacionais sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Deve ser instalada a ventilação adequada durante a aplicação e após esta, durante o período de secagem (consultar o boletim técnico do produto sobre os tempos de secagem habituais) para manter as concentrações de solventes dentro de limites seguros e evitar incêndios e explosões. Será necessária exaustão forçada em espaços confinados. Deverá ser providenciada, durante a aplicação e secagem, ventilação e/ou equipamento de respiração de proteção pessoal (máscaras com alimentação de ar ou máscaras com filtro). Tomar as precauções necessárias para evitar contatos com a pele e olhos (macacões, luvas, óculos, máscaras, creme de proteção, etc.).

Antes da utilização, pedir, ler e seguir as informações que constam na Ficha de Segurança do Produto (FISPQ) sobre Segurança de Materiais (Agentes de Base e de Secagem, se embalagem dupla) e a seção Saúde e Segurança dos Processos de Aplicação de Revestimento deste produto.

No caso de ser executada soldagem ou corte com maçarico em metal revestido com este produto, serão emitidos poeiras e fumos, que exigirão a utilização de equipamentos de proteção individual apropriados e a adequada ventilação e exaustão do local.

Os detalhes sobre as medidas de segurança dependem dos métodos de aplicação e do ambiente de trabalho. Se não compreender completamente estas advertências e instruções, ou se não conseguir respeitá-las na íntegra, não utilize o produto e consulte a International Protective Coatings.

**Aviso: Este produto contém sistemas epóxi líquidos e poliaminas modificadas, podendo causar sensibilização da pele se não for utilizado corretamente.**

EMBALAGEM	Tamanho da Embalagem	Parte A		Parte B	
		Vol	Embalagem	Vol	Embalagem
	20 litros	13,5 litros	20 litros	6,5 litros	10,8 litros
Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings					
PESO DE TRANSPORTE	Tamanho da Embalagem	Parte A		Parte B	
	20 litros	19,65 kg		11,24 kg	
ARMAZENAMENTO	Prazo de Armazenamento	Mínimo 24 meses a 25°C (77°F) na embalagem original fechada. Sujeito a reinspeção posterior. Armazenar em condições secas, à sombra e afastado de fontes de calor e de ignição.			

**Nota importante**

*A informação contida neste boletim técnico não deve ser tomada como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificamente recomendada neste boletim técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o que faz por sua própria conta em risco. Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) são baseadas em nosso presente estágio de experiência e conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito ao limite máximo permitido por lei) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou Assistência Técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrões de vendas. Sugerimos solicitar uma cópia da mesma e estudá-la cuidadosamente. A informação contida neste boletim técnico estará sujeita a modificações periódicas de acordo com a nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto à International se este boletim técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.*

Copyright © AkzoNobel, 10/02/2010.

 , International e todos os nomes de produtos mencionados nesta publicação são marcas registradas ou licenciadas da AkzoNobel.

[www.enviolinegroup.com](http://www.enviolinegroup.com)

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)