

Ficha Técnica



Prempaste S105 Primer

Primer para Fitas de Petrolato Subaquáticas/Superfícies úmidas

Descrição

Prempaste S105 é um primer a base de petrolato (derivado de petróleo) contendo inibidores de corrosão dispersantes de água e aditivos para controle de alastramento. O primer poderá ser aplicado com luvas ou trincha de cerdas duras.

Usos

Prempaste S105 serve como inibidor de corrosão e auxilia na aplicação das fitas de petrolato. Desenvolvido para ser muito efetivo em aplicações subaquáticas ou em superfícies metálicas muito úmidas como: tubulações, estacas e etc.

Características

- Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
- Não é necessária a parada do equipamento para aplicação;
- Não necessita de profissionais experientes na aplicação;
- Não contém solventes;
- Não é necessário tempo de cura;
- Atende a norma AWWA C-217.

Aplicação

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar uma película fina e uniforme de Prampaste S105 Primer com luvas, trincha ou trapo.

| PROPRIEDADES | RESULTADOS |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Teor de sólidos | 100% |
| Peso específico | 1,08 g/cm ³ |
| Ponto de fulgor | >180°C mínimo |
| Temperatura máxima de serviço | 70°C |
| Rendimento | 1 a 2 m ² /Kg |
| Embalagem | Caixa contendo 4 tubos de 2,5Kg |



REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.